

PINTURA PLÁSTICA DEL SOL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Pintura para interiores.

- Terminación mate.
- Buena resistencia al roce y al lavado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Copolímero acrílico.
- Acabado: Mate.
- Color: Blanco
- Peso específico a 25°C: 1.40 - 1.42
- Consistencia: 90 - 105 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 50% mínimo.
- Sólidos por volumen: 35% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 1 - 2 horas.
- Repintado: 2 - 4 horas
- Rendimiento: 10 a 12 m²/l y por mano dependiendo de la aspereza y absorción de la superficie.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

SUPERFICIES NUEVAS

La superficie a pintar deberá estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Antes de pintar hormigón o revoques nuevos, es necesario aguardar el curado perfecto de la superficie (30 a 45 días).

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de comenzar a pintar.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada, se deberá rasquetear para su completa eliminación.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicación con pincel, penelesa, rodillo o soplete airless.

Diluir con 10 a 15% de agua. Sobre enduido u otras superficies absorbentes, aplicar la primera mano con 15 a 20% de dilución.

Se recomienda aplicar 2 o 3 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones del tiempo.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en 1, 4 y 20 litros.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Pintura para interiores, aplicable sobre revoques enduido, yeso, ladrillo y demás.