

SELLADOR ACRÍLICO DEL SOL**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Especialmente formulado para el sellado de superficies de hormigón o revoques muy alcalinos evitando las manchas clásicas de eflorescencias de cal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Polímero acrílico
- Acabado: satinado – transparente
- Color: Incoloro
- Peso específico a 25°C: 0.90 – 0.92
- Consistencia: -18 – 24" CF 4
- Sólidos en peso: 18% mínimo.
- Sólidos por volumen: 20% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 1 – 2 horas
- Repintado: 2 – 4 horas
- Rendimiento: 12 – 16 m²/l/mano

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**SUPERFICIES NUEVAS**

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, firme, libre de polvo, hongos, algas y grasitud. Antes de pintar hormigón o revoques nuevos, se debe esperar el curado perfecto de la superficie (30 - 45 días).

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de comenzar a pintar.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada, se deberá eliminar lijando o rasqueteando. Antes de aplicar el producto de terminación se dará una mano Fijador al agua del Sol o Fijador sintético del Sol como forma de lograr la superficie firme.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicación con pincel, rodillo de pelo corto, penelesa o soplete airless.

No requiere dilución, pero si se estima que lo necesita se debe usar el Diluyente Especial para Sellador Acrílico Sintético.

Se recomienda aplicar 1 o 2 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones del tiempo.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

Es conveniente dejar transcurrir 20 a 30 días antes del primer lavado, y este deberá hacerse frotando suavemente con detergente neutro, no usando abrasivos que desgasten la película de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en litros.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Producto ideal para sellar superficies de hormigón y revoques con problemas de eflorescencias de sales.