

FACHADAS DEL SOL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Pintura al agua de primera calidad especialmente formulada par ser aplicada en exteriores.

- Elevado poder cubritivo.
- Excelente adherencia.
- Gran durabilidad.
- Muy buena lavabilidad.
- Máxima resistencia a agentes atmosféricos, aún en ambientes muy exigidos tales como los que se presentan en la cercanía del mar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Copolímero acrílico y pigmentos especialmente seleccionados.
- Acabado: Mate
- Color: Varios según carta de colores
- Peso específico a 25°C: 1.37 - 1.39
- Consistencia: 95 - 105 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 51% mínimo.
- Sólidos por volumen: 37% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado: 1 - 2 horas.
- Repintado: 2 – 4 horas
- Rendimiento: 10 - 12 m²/l dependiendo de la absorción y aspereza de la superficie.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

SUPERFICIES NUEVAS

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, firme, libre de polvo, hongos, algas y grasitud. Revoques nuevos se dejan secar 30 – 45 días.

Antes de pintar hormigón o revoques nuevos, se debe esperar el curado perfecto de la superficie (30 - 45 días).

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar antes de comenzar a pintar.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada, se deberá eliminar lijando o rasqueteando. Antes de aplicar el producto de terminación se dará una mano Fijador al agua del Sol o Fijador sintético del Sol como forma de lograr la superficie firme.

Si la superficie quedara muy lastimada y con zonas de diferente absorción se aconseja dar una mano de Sellador Pigmentado.

Sobre superficies ferrosas, aplicar previamente 1 o 2 manos de Fondo Cromato Convertidor del Sol o Fondo Antióxido del Sol.

Sobre superficies de madera, aplicar 1 o 2 manos de Fondo blanco para Madera del Sol.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Aplicación con pincel, rodillo, penelesa o soplete airless.

Diluir con 10% de agua. Sobre enduido u otras superficies absorbentes, aplicar la primera mano con 15 a 20% de dilución.

Se recomienda aplicar 2 o 3 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones del tiempo.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C) o cuando se prevea proximidad de lluvia.

Los utensilios utilizados se lavan inmediatamente con agua.

Es conveniente dejar transcurrir 20 a 30 días antes del primer lavado, y este deberá hacerse frotando suavemente con detergente neutro, no usando abrasivos que desgasten la película de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en 1, 4 y 20 litros.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:

2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Especialmente formulada para ser aplicada en exteriores, sobre revoques, ladrillos, bloques, fibrocemento, superficies metálicas, madera y demás. Puede usarse también en interiores.